

Groupe d'articles 40000 / 40100

**Ancrage/mortier
chimique allchem**

380 ml



150 ml



Charge de rupture pour béton B 25:

Cheville Ø [mm]		M8	M10	M12	M16	M20		
Empf. Last	Béton ≥ B25	F_{empf.} [kN]		4,1	6,2	8,9	9,9	11,4
	Béton ≥ B15	3,2	4,8	6,9	7,7	8,8		
	Porenbeton ≥ B15	1,2	1,2	1,2	-	-		

F_{empf.} [kN] = Inkl. Sicherheitsfaktor nach ETAG berechnet.
Werte gültig für Ankerstangen 5.8, Zink galvanisiert / A4-70

Vu les possibilités universelles d'utilisation et les matériaux de construction différents, nous ne pouvons pas indiquer les charges de service pour allchem 150 et 3800 – ancre/mortier chimique. Nous recommandons alors au montage d'objets lourds de vérifier sur place la capacité de surcharge de l'ancrage.

Ces données se basent sur des tests d'usine. Il faut les considérer comme recommandation générale. Vous êtes tenu de les contrôler sur place sur des matériaux en question et de les adapter ainsi. Il faut observer également une valeur de sécurité. Ces données ne s'appliquent pas à des chantiers, elles ne représentent aucune permission.

Coefficient de sécurité recommandé:

4-duple